




АО “НИИ полимеров”

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

“НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ ПОЛИМЕРОВ  
ИМЕНИ АКАДЕМИКА В.А. КАРГИНА С ОПЫТНЫМ ЗАВОДОМ”



## АКРИМИД ACRIMID «А»

Пенопласт термостойкий конструкционный полиметакрилимидный марки АКРИМИД ACRIMID «А», представляющий собой вспененный сополимер метакриловой кислоты с акрилонитрилом.

Пенопласт применяется в качестве материала-заполнителя в различных многослойных изделиях в авиастроении, судостроении, машиностроении, радиоэлектротехнике, в производстве спортивного инвентаря.

Основные характеристики:

Марка АКРИМИД	Свойства					Геометрические размеры, мм			
	Плотность, кг/м <sup>3</sup>	Прочность при сжатии, не менее, МПа	Т разм., °С	Водопогл., % (24 ч)	К-т теплопроводности, Вт/м*К	Длина	Ширина	Толщина	
А	40	40±10	0,3 – 0,6	155-165	1-2	0,03-0,06	1500±100	1000±100	45±2
	60	60±10	0,6 – 1,3				1500±100	1000±100	40±2
	80	80±10	1,3 – 1,9				1500±100	1000±100	30±2
	100	100±10	1,9 – 2,5				1500±100	1000±100	30±2
Т	40	40±10	0,3 – 0,6	185-195	2-3	0,03-0,06	1500±100	1000±100	45±2
	60	60±10	0,6 – 1,3				1500±100	1000±100	40±2
	80	80±10	1,3 – 1,9				1500±100	1000±100	30±2
	100	100±10	1,9 – 2,5				1500±100	1000±100	30±2

Листы пенопласта транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Листы пенопласта при транспортировании должны быть жестко закреплены. Не допускается их самопроизвольное перемещение.

Листы пенопласта хранят в упаковке предприятия-изготовителя в закрытых сухих складских помещениях при температуре от минус 5°С до 35 °С и относительной влажности менее 65%, вдали от отопительных приборов в условиях, исключающих воздействие солнечных лучей.

Не допускается совместное хранение пенопласта с химическими продуктами.

Гарантийный срок хранения листов пенопласта – 1 год со дня изготовления.

**За дополнительной информацией обращаться по адресу:**

РОССИЯ, 606000, г. Дзержинск, Нижегородской обл.

АО “НИИ полимеров”

Телефоны (8313) 24-25-00, 24-25-25

факс (8313) 24-25-26, 24-25-27

<http://www.nicp.ru>

e-mail: niip@nicp.ru