



ТРУБКИ ПВХ гибкие из пластика марок АТ, Б, В

Назначение трубок в зависимости от свойств:

- Трубки марки АТ – антифризостойкие (стойкие к действию охлаждающей жидкости: антифриза, тосола);
- Трубки марки Б – бензостойкие, стойкие к действию бензина и дизельного топлива используются при изготовлении топливпроводов низкого давления автомобилей и тракторов и эксплуатируются в температурном диапазоне от -40 до $+70^{\circ}\text{C}$;
- Трубки марки В – водостойкие, используются при изготовлении систем стеклоомывания в автомобилях.

Трубки эластичны, прочны, многократно используются при монтаже, не вызывают коррозию цветных металлов на основе меди, алюминия, стали с покрытием лакокрасочными материалами.

Технические характеристики

Наименование показателя	Марка пластика		
	Б	В	АТ
Внешний вид	Поверхность трубки должна быть глянцевой или матовой. Допускаются следы от формующего оборудования в виде продольных рисок, наплывы, обусловленные методом изготовления, наличие прозрачных точек (рыбьих глаз) и мелких включений		
Внутренний диаметр, мм	От 3,0 до 30,0		
Толщина стенки, мм	От 1,5 до 3,5		
Стойкость к действию бензина и дизтоплива. Изменение массы, %, не более	$\pm 2,5$	--	--
Эластичность (стойкость к перегибам на 180° при температуре минус $(40 \pm 2)^{\circ}\text{C}$)	В месте перегиба не должно быть трещин. Допускается побеление в месте перегиба		
Водопоглощение, % не более	--	0,8	--
Стойкость к действию охлаждающих жидкостей. Изменение массы, % не более	-	-	$\pm 3,5$

За дополнительной информацией обращаться по адресу:

РОССИЯ, 606000, г. Дзержинск, Нижегородской обл.

АО “НИИ полимеров”

Телефоны (8313) 24-25-00, 24-25-25

факс (8313) 24-25-26, 24-25-27

<http://www.nicp.ru>

e-mail: niip@nicp.ru