




АО “НИИ полимеров”

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

“НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ ПОЛИМЕРОВ
ИМЕНИ АКАДЕМИКА В.А. КАРГИНА С ОПЫТНЫМ ЗАВОДОМ”



Пластикаты медицинские

Предназначен для переработки в изделия медицинского назначения методом экструзии.

Физико-механические показатели

Наименование показателя	Марки пластика	
	Т-35	ПМ-1/42
Внешний вид	Гранулы цилиндрической формы размерами 2 - 6 мм. Допускаются в гранулах включения до 0,5 мм не более 3 шт. на 100 г пластика. Допускаются цепочки гранул длиной не более 9 см, массовая доля которых не должна превышать 1%.	
Цвет	Бесцветные или с фиолетовым оттенком	Бесцветные или с желтоватым оттенком
Прочность при разрыве, МПа,(кгс/см кв.) не менее	12,7(130)	14,1(145)
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	280	220-360
Температура хрупкости, град.С, не более	- 40	- 40
Светопропускание, %, не менее	80	80
Технологическая проба на внешний вид трубки	В соответствии с образцом - эталоном	

ТУ 6-05-1533-85 с изм.1-6

Гарантийный срок хранения - 2 года со дня изготовления.

За дополнительной информацией обращаться по адресу:

РОССИЯ, 606000, г. Дзержинск, Нижегородской обл.

АО “НИИ полимеров”

Телефоны (8313) 24-25-00, 24-25-25

факс (8313) 24-25-26, 24-25-27

<http://www.nicp.ru>

e-mail: niip@nicp.ru