



АКРИМИД ACRIMID «Т»

Пенопласт конструкционный полиметакрилимидный с повышенной термостойкостью марки АКРИМИД ACRIMID «Т», представляющий собой вспененный сополимер метакриловой кислоты с акрилонитрилом.

Пенопласт применяется в качестве материала-заполнителя в различных многослойных изделиях в авиастроении, судостроении, машиностроении, радиоэлектротехнике, в производстве спортивного инвентаря.

Основные характеристики:

| Марка АКРИМИД | Свойства | | | | | Геометрические размеры, мм | | | |
|---------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------|------------------------------|----------------------------|----------|----------|------|
| | Плотность, кг/м ³ | Прочность при сжатии, не менее, МПа | Т разм., °С | Водопогл., % (24 ч) | К-т теплопроводности, Вт/м*К | Длина | Ширина | Толщина | |
| А | 40 | 40±10 | 0,3 – 0,6 | 155-165 | 1-2 | 0,03-0,06 | 1500±100 | 1000±100 | 45±2 |
| | 60 | 60±10 | 0,6 – 1,3 | | | | 1500±100 | 1000±100 | 40±2 |
| | 80 | 80±10 | 1,3 – 1,9 | | | | 1500±100 | 1000±100 | 30±2 |
| | 100 | 100±10 | 1,9 – 2,5 | | | | 1500±100 | 1000±100 | 30±2 |
| Т | 40 | 40±10 | 0,3 – 0,6 | 185-195 | 2-3 | | 1500±100 | 1000±100 | 45±2 |
| | 60 | 60±10 | 0,6 – 1,3 | | | | 1500±100 | 1000±100 | 40±2 |
| | 80 | 80±10 | 1,3 – 1,9 | | | | 1500±100 | 1000±100 | 30±2 |
| | 100 | 100±10 | 1,9 – 2,5 | | | | 1500±100 | 1000±100 | 30±2 |

Листы пенопласта транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Листы пенопласта при транспортировании должны быть жестко закреплены. Не допускается их самопроизвольное перемещение.

Листы пенопласта хранят в упаковке предприятия-изготовителя в закрытых сухих складских помещениях при температуре от минус 5°С до 35 °С и относительной влажности менее 65%, вдали от отопительных приборов в условиях, исключающих воздействие солнечных лучей.

Не допускается совместное хранение пенопласта с химическими продуктами.

Гарантийный срок хранения листов пенопласта – 1 год со дня изготовления.

За дополнительной информацией обращаться по адресу:

РОССИЯ, 606000, г. Дзержинск, Нижегородской обл.

АО “НИИ полимеров”

Телефоны (8313) 24-25-00, 24-25-25

факс (8313) 24-25-26, 24-25-27

<http://www.nicp.ru>

e-mail: niip@nicp.ru